

		Cég	FALCO ZRT			Dok.	FS-HEK-01_HU	
		Tárgy	Faalapanyag beszerzési és ellenőrzési specifikáció			Dátum	2012-01-01	
		Osztály	Beszerzés, Faátvétel			Link		
Változat	Dátum	Leírás	Elosztás	Dátum	Készítette	Ellenőrizte	Engedélyezte	
A	2012-01-01	Faapríték specifikáció		2012-01-01	ÁA / MT	IV	DV	
B								

Fafaj: Fenyőfélék: Minden fenyő fafaj  
Lágy - lombos: Nyár, Éger, Fűz, Nyír  
Kemény - lombos: Tölgy, Bükk, Kőris, Cseresznye, Bálványfa, Fekete dió

**Nem engedélyezett fafajok: Hárs, Csertölgy, Gyertyán, Akác, Juhar**

Minőségi követelmények	Normál	Másodosztály	Selejt
Hossz	> 30 mm < 60 mm > 25 mm < 35 mm	> 15 mm < 30 mm > 60 mm < 80 mm	< 15 mm > 80 mm
Szélesség	> 15 mm < 30 mm > 10 mm < 40 mm	> 7,5 mm < 15 mm > 40 mm < 60 mm	< 7,5 mm > 60 mm
Vastagság	> 8 mm < 15 mm > 5 mm < 10 mm	> 3 mm < 8 mm	< 3 mm > 15 mm
Portartalom	max. 8 %	max. 8 %	max. 8 %
Minőség	Befülledt, korhadt nem lehet	A rakomány 50 %-nál kisebb mértékben befülledt, korhadt	A rakomány több mint 50 % befülledt, korhadt
Kéregtart.	20 % - ig megengedett, ha a kéreg az aprítékról nem válik le	30 %-ig megengedett, ebből 5 % kéreg olyan, amelyik nem válik el az aprítéktól	Több, mint 30 %-os kéregtartalom, több mint 5 %-ban a kéreg leválik az aprítékról
Egyéb	Sima, jól élezett késekkel aprított	Az apríték rosszul aprított részeket is tartalmaz (hosszabb darabok)	Ha a kéreg frakció külön van aprítva, a szállítmány hibás teljesítésnek minősül

**Apríték kéreg nélkül csak a normál minőségnek megfelelően szállítható, ellenkező esetben hibás teljesítésnek minősül!**

### Általános előírások:

A fának tisztának és mindennemű szennyeződéstől mentesnek kell lennie.

Ha az alapanyagot a szennyeződés mértéke miatt nem tudjuk minősíteni, selejt kategóriába kerül.

Idegen anyagoktól (fém, kő, beton, stb.) mentesnek kell lennie.

Az átvétel normál űrméterben vagy atrotonnában történik.

Szortírozás és minősítés MSZ EN szabványok szerint történik.

Az átvétel normál űrméterben történik.