

		Cég	FALCO ZRT			Dok.	FS-HEK-01_HU	
		Tárgy	Faalapanyag beszerzési és ellenőrzési specifikáció			Dátum	2012-01-01	
		Osztály	Beszerzés, Faátvétel			Link		
Változat	Dátum	Leírás	Elosztás	Dátum	Készítette	Ellenőrizte	Engedélyezte	
A	2012-01-01	Fűrészpor specifikáció		2012-01-01	ÁA / MT	IV	DV	
B								

Fafaj: Fenyőfélék: Minden fenyő fafaj
Lágy - lombos: Nyár, Éger, Fűz, Nyír
Kemény - lombos: Tölgy, Bükk, Kőris, Cseresznye, Bálványfa, Fekete dió

Nem engedélyezett fafajok: Hárs, Csertölgy, Gyertyán, Akác, Juhar

Minőségi követelmények	Melléktermék fajtája	Másodosztály	Selejt
Méret		60 - 70 % 5 mm és 0,80 mm között, max. 10 % 6 mm felett	> 10 % > 6 mm
Por és forgács aránya	Fűrészpor	Arány 60:40	> 40 % gyaluforgács
	Gyaluforgács	Arány 30:70	> 30 % fűrészpor
Portartalom	Fűrészpor	Max. 10 %	> 10 %
	Gyaluforgács	Max. 10 %	> 10 %
Minőség	Fűrészpor	Befülledt, korhadt nem lehet	50 % -nál nagyobb befülledés
	Gyaluforgács		50 % -nál nagyobb elszíneződés
Kéregtart.		max. 5 % megengedett	5 % felett

Általános előírások:

Ha az alapanyagot a szennyeződés mértéke miatt nem tudjuk minősíteni, selejt kategóriába kerül.

Idegen anyagoktól (fém, kő, beton, stb.) mentesnek kell lennie.

Idegen anyagoktól (fém, kő, beton, stb.) okozott károkat a szállító köteles megtéríteni.

Szortírozás és minősítés MSZ EN szabványok szerint történik.

Az átvétel normál űrméterben vagy atrotonnában történik.

Az átvétel normál űrméterben vagy atrotonnában történik.